

Alusol RAL BF

Vysoko výkonná vodou miešateľná obrábacia kvapalina

Popis produktu

Castrol Alusol™ RAL BF je vysoko výkonná polosyntetická vodou miešateľná obrábacia kvapalina bez obsahu bóru a chlóru. Obsahuje unikátnu zmes aditív, ktorá synergicky zvyšuje obrábací výkon a kvalitu povrchu, zaisťuje excelentnú stabilitu kvapaliny, zlepšuje jej biologickú odolnosť a celkovo znižuje prevádzkové náklady.

Castrol Alusol™ RAL BF je vhodný pre veľké centrálné systémy i pre jednotkové stroje.

Použitie produktu

Alusol RAL BF je špeciálne určený pre obrábanie zliatin hliníka. Je tiež veľmi vhodný pre obrábanie železných ocelí.

ü ü hlavné použitie ü možné použitie, nutné konzultovať so zástupcom spoločnosti Castrol

	Liatina	Nízko až stredne legovaná oceľ	Vysoko legovaná - nerezová oceľ	Zliatiny hliníka	Zliatiny horčíka	Farebné kovy
Brúsenie		ü	ü	ü		
Frézovanie, sústruženie (všeobecné obrábanie)	ü	ü ü	ü	ü ü		ü
Vŕtanie	ü	ü ü	ü	ü ü		ü
Vystruhovanie, rezanie závitov	ü	ü ü	ü	ü ü		ü
Preťahovanie				ü ü		ü

Výhody

- predĺžená životnosť kvapaliny pomáha znížiť náklady na údržbu a prestoje
- formulácia bez obsahu bóru v zhode s požiadavkami odpadového hospodárstva, ekológie, hygieny a pre zlepšenie zvyškových charakteristík
- formulácia bez obsahu chlóru a dusitanov umožňuje splnenie požiadaviek legislatívy, odpadového hospodárstva a ekológie
- nízka penivosť v odporúčanom rozsahu tvrdosti vody
- moderné mazivostné prísady s extrémnym výkonom pre zvýšenie životnosti nástrojov a kvality obrábaných dielov pri obrábaní hliníka
- dobré zmáčacie vlastnosti znižujú straty chladiacej kvapaliny a pomáhajú udržiavať čistotu zariadení

Typické parametre

Názov	Metóda	Jednotka	Typická hodnota
Koncentrát			
Vzhľad	vizuálne		jantárová kvapalina
Obsah minerálneho oleja	podľa výpočtu	%	44
Emulzia			
Vzhľad	vizuálne		mliečny
pH (6%)	DIN 61369 ASTM E70-97		9,0
Koeficient refraktometra			1,0

S výhradou bežných výrobných tolerancií.

Odporúčané koncentrácie

Brúsenie	6-7 %
Všeobecné obrábanie	6-8 %
Vŕtanie	7-9 %
Vystruhovanie, rezanie závitov	8-10 %
Preťahovanie	8-10 %

Pre tvrdosť vody 100-800 ppm CaCO₃

Doplňujúce informácie

	Bór	Látky uvoľňujúce formaldehyd	EP-Ester	Amíny	Chlór
Aditívacia		ü	ü	ü	

Skladovanie

Aby sa zabránilo znehodnoteniu produktu, udržiajte kontajner / sud s produktom vždy starostlivo uzavretý. Pre optimálnu stabilitu produktu skladujte medzi 5 až 45 °C, na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, prednostne v miestnosti. Chráňte pred mrazom a prienikom vody.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Alusol RAL BF
25 Sep 2016
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnemu stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol Slovensko, s.r.o. Rožnavská 24, 821 04 Bratislava
02/487 77 300
www.castrol.sk